

# IKO COMPOUND MN 15 A 19 KG

## Productbeschrijving:

---

Warm te verwerken dichtingmassa en scheurvulling op basis van elastomeer bitumen

## Gebruik:

---

Opvullen van horizontale voegen tussen beton- of asfaltverharding

(uitzetting- of krimpvoegen van wegen en industriële vloeren,

verbinding tussen metalen structuren en beton).

Opvullen van scheuren in asfalt

## Eigenschappen:

---

| Zuurbestendig

| Bezit reële elastische eigenschappen en herneemt zijn

oorspronkelijke vorm na meer dan 100 % rek.

| Behoudt zijn elasticiteit bij temperaturen begrepen tussen - 20° C en

+ 60° C.

| Gedrag tegenover agressieve stoffen: weerstaat aan verdunde zuren

en basen.

| Weerstaat niet aan koolwaterstofsolventen.

## Kenmerken:

---

| Kleur: zwart

Densiteit: 1.2

| Ring en bol EN 1427: 90°C

| Cone Penetratie EN 13880-2 (25°C): 45

| Cone Penetratie na 168 u 70°C EN 13880-4/2: 40

| Kogel Penetratie en terugverig EN 13880-3: 40%

| Kogel Penetratie en terugvering na 168 u 70°C EN 13880-5: 35%

| Vloeiweerstand EN 13880-5: < 1 mm

**Conform aan de norm CE EN 14188-1: Classe N2**

## Verbruik:

---

. Voor een voeg met een sectie van 1 cm<sup>2</sup> moet men 120 gr/lm

voorzien.

## Reinigen van gereedschap:

---

. White spirit.

. IKO bitumen cleaner

## Verwerken:

---

### 1. Voorbereiden van de ondergrond

. De voeg moet zuiver, droog en vrij van vuil zijn.

. Voor een optimale aanhechting moet men steeds IKO CP primer gebruiken.

### 2. Smelten en aanbrengen van IKO COMPOUND MN 15 A

. Het smelten geschiedt in een smeltketel met oliebad voorzien van een roerstaaf en een

thermostaat.

. smelttemperatuur: +/- 150° C

. verwerkingstemperatuur: +/- 130° C

. kritische temperatuur: 200° C

. maximale verwarmingstijd: 6 u.

. Om het smelten eerst te vergemakkelijken, raden wij aan de smeltketel enkel te vullen tot 1/3

van zijn maximaal volume.

. Zodra het smelten is begonnen, mag men de smeltketel volledig bijvullen.

## Bewaren:

---

. Onbeperkt.

. Droog stockeren.

## Verpakking:

---

. Kartonnen dozen van 19 kg netto.

. 40 stuks per palet.